

Technicko – aplikační list

Kanešův mokrý efekt kamene – speciální nátěr na kámen

Použití: Výrobek je určen k transparentním nátěrům kamene pro venkovní a vnitřní prostředí. Výborně se hodí k nátěrům na všechny žulové a čedičové kameny, dále na rulu, andezit, bazalt, porfyr a to jak na hrubě štípané tak i řezané či jinak opracované. Výsledný efekt je trvalý a dlouhodobý „mokrý vzhled kamene“. Nátěr obsahuje UV filtr, je snadno aplikovatelný, vytváří ochrannou vrstvu s efektním vzhledem, která chrání před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením natíraného povrchu. Vykazuje výbornou brousitelnost, UV odolnost a odpuzuje vodu, je odolný proti poškrábání. Po vytvrzení má nátěr vlastnosti blízké dvousložkovým lakům. Konečný povrch má polomatný vzhled.

Příprava povrchu: nátěr se aplikuje štětcem, válečkem, vzduchovým stříkáním na suchý, předem připravený podklad, který je zbaven nečistot, mastnoty a zbytků pryskyřic, neorosený o vlhkosti nejvýše 12%. Před aplikací doporučujeme kámen očistit a odmastit.

Aplikace: nátěr po důkladném rozmíchání aplikujte pro vnitřní použití v jedné až dvou vrstvách, pro venkovní nátěry doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 16-24 hodin. Barvu není nutné ředit – je již v aplikační viskozitě. Případné zabarvení laku v plechovce do fialova nemá vliv na jakost výrobku ani na výsledný efekt nátěru. Po ukončení prací okamžitě umyjte použité nářadí syntetickým ředidlem.

Ředidlo: S 6006 – pro nátěry štětcem nebo válečkem, ředidlo S 6001 – pro vzduchové stříkání či Airless

Vydatnost: Teoretický vydatnost 15 – 20 m²/ l dle typu a savosti podkladu a dle způsobu aplikace.

Balení: 0,6l; 2,5l

Likvidace odpadů: Zbytky výrobku, znečištěné materiály a prázdné obaly nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a zdroji pitné vody. Použitý, důkladně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Bezpečnost: viz bezpečnostní list

Upozornění: výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Skladovatelnost 24 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby uvedeném na víčku, skladovat při teplotě +5 až +25°C.

Poznámka: Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačním listu jsou výsledkem současné úrovně výroby, laboratorních testů a aplikačních zkoušek. Výrobce si vyhrazuje právo změn podle stavu vývoje. Tento dokument poskytuje pouze nezávazné informace, které je nutné konkretizovat pro určitý typ výrobku u následného uživatele. V žádném případě také tento dokument nenahrazuje údaje o identifikaci tohoto výrobku uvedené v bezpečnostním listu.